

ARTHELACK



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Smalto murale ad acqua a base acrilica di qualità superiore, caratterizzato da una ottima copertura, perfetta distensione, non ingiallente, atossico, inodore, non infiammabile, a bassa presa di sporco.

Questi i principali PLUS di ARTHELACK:

-POLIVALENTE

può essere applicato su svariate superfici di grande passaggio, che richiedono una frequente pulizia come corridoi, cucine, camerette, ospedali e scuole.

-ANTIMUFFA

contiene speciale biocida ad ampio spettro, che garantisce l'inattaccabilità da muffe, alghe e batteri.

-PERFETTAMENTE SMACCHIABILE

anche nei casi più difficili e complicati da rimuovere: macchie di caffè, salse, bibite, succhi di frutta, vino, pennarelli.

-ECCELLENTE RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Antigraffio, fortemente idrorepellente, ad assorbimento zero.

-STRAORDINARIA RESA 15-20 MQ./LT. PER MANO

Dotato di una formidabile copertura ed una elevatissima performance.

-AIR PURE ACTION, FORMALDEHYDE SCAVENGER TECHNOLOGY

una novità assoluta che permette, grazie ad uno speciale principio attivo, di assorbire e quindi eliminare la formaldeide libera presente nell'aria.

-FORMALDEHYDE FREE

è privo di composti organici volatili, plastificanti e formaldeide, così da rendere migliore la qualità dell'aria degli ambienti in cui viene applicato.

-PITTURA CERTIFICATA HACCP

conforme e certificata alla norma UNI 11021:2002 "Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti."

2. COMPOSIZIONE

Emulsione acrilica autoreticolante, biossido di titanio e/o di ferro, e/o pigmenti organici, formaldeide scavenger,

additivi. È esente da sostanze nocive quali formaldeide, solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

È fondamentale che il supporto sia ben coeso, i supporti minerali necessitano di una mano di consolidante DERASOL H2O diluita con acqua in rapporto 1 a 1.

Dopo minimo 12 h applicare una prima mano di ARTHELACK con una diluizione con acqua tra il 5-10% Dopo 12 h minimo, applicare la seconda mano di ARTHELACK con una diluizione con acqua tra il 5-10% Su vecchia smaltature preesistenti ben coese (sia a solvente che ad acqua), ARTHELACK può essere applicato direttamente, previa leggera carteggiatura con carte abrasive fini, è sempre comunque necessaria la primerizzazione con DERASOL H2O in eventuali rappezzi.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,275 ± 3% kg./Lt.

ASPETTO FILM: OPACO Gloss < 10 a 85°

COLORAZIONI: ottenibili con il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

VISCOSITA' BROOKFIELD: 15000 cps ± 20%

RESA: 15-20 m²/Lt. per mano

DILUIZIONE: 5-10% con acqua

POTERE COPRENTE (EN ISO 6504-3) Classe 2

RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):

- Classificazione: Ottima

- Colpi di spazzola: > 10000

RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300): Resistenza: Classe 1

CONFEZIONE: contenitori in plt. da Lt. 10, Lt. 2,5 e Lt 1

ESSICCAZIONE: 30 min. 1h fuori polvere, 1h al tatto, 24h in profondità

SOVRAVERNICIABILITA': 24 h

SMACCHIABILITA' : 15 giorni

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO: basso, classe 3, sd> 1,4 (UNI EN ISO 7783-2).

HS-CODE : 32091000



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it



ARTHELACK



5.VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione a due mani di smalto murale ad acqua a base di resine acriliche del tipo ARTHELACK della SPIVER S.R.L., previa applicazione di una mano di fondo del tipo DERASOL H2O della SPIVER S.R.L., su pareti interne in gesso, in cemento, etc. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Arthelack SP 138. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti