



## Genyus Special



### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura murale extralavabile per interni ed esterni di gradevole aspetto vellutato, ottima copertura, elevato punto di bianco, grande facilità applicativa con effetto antigoccia a rullo e autodilatante a pennello. E' applicabile su tutti i tipi di supporti quali: gesso, cartongesso, intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione)

### 2. COMPOSIZIONE

Biossido di titanio, copolimeri sintetici in emulsione resistenti agli alcali, cariche ipermicronizzate, speciali filler rinforzanti, additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO (in ragione dello spessore da rasare), ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura GENIUS SPECIAL opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO** : 1,393 kg/Lt +/- 5%.

**ASPETTO FILM**: OPACO **COLORE**: bianco (altre tinte a richiesta)

**TINTEGGIATURA**: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

**VISCOSITA'** : aspetto tixotropico **RESA** : 8-9 m<sup>2</sup>/Lt. (a due mani)

**DILUIZIONE**: 40-50% con acqua per applicazione a pennello e rullo 60% per applicazione a spruzzo **CONFEZIONE**: contenitori in litolatta da Lt.14; contenitori in polietilene da Lt. 5 e Lt. 2,5

**ESSICCAZIONE**: al tatto 30' , in profondità 24h a 20°C

**APPLICAZIONE**: pennello, rullo, spruzzo

**CONSERVAZIONE**: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

#### RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):

- Classificazione: Ottima resistenza al lavaggio
- Colpi di spazzola: ≥ 5000

**RESISTENZA ALL'ABRAZIONE A UMIDO (Norma EN 13300):** Resistenza: Classe2

HS-CODE : 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura extralavabile di aspetto vellutato del tipo GENIUS SPECIAL della SPIVER S.r.l. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,150 Lt./m<sup>2</sup>, previa applicazione di una mano di FISSATIVO UNIVERSALE della SPIVER S.r.l., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

#### SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122  
93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)