



Superbianco Extra



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura murale superlavabile per interni ed esterni di ottima copertura, altissimo punto di bianco, grande facilità applicativa con effetto antigoccia a rullo e autodilatante a pennello. E' applicabile su tutti i tipi di supporti quali: gesso, cartongesso, intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione)

2. COMPOSIZIONE

Biossido di titanio, copolimeri vinil-acrilici in emulsione resistenti agli alcali, carbonati cristallini ed amorfi altamente selezionati, speciali filler rinforzanti, additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO (in ragione dello spessore da rasare) ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura SUPERBIANCO EXTRA opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO : 1,450 Kg./Lt. +/-0,5%

ASPETTO FILM: SUPEROPACO Gloss < 5 a 85°

COLORE:bianco

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

VISCOSITA': aspetto tixotropico

RESA : 8-9 m²/Lt. (a due mani)

DILUIZIONE: 40-50% con acqua per applicazione a pennello e rullo 60% per applicazione a spruzzo

CONFEZIONE: contenitori da 4 Lt - 14 Lt;

ESSICCAZIONE: al tatto 30' , in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

POTERE COPRENTE (EN ISO 6504-3) Classe 2

RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):

• Classificazione: Ottima resistenza al lavaggio

• Colpi di spazzola: ≥ 5000

RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma

EN 13300): Resistenza: Classe2

HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura a base di copolimeri vinil-acrilici del tipo SUPERBIANCO EXTRA della SPIVER S.r.l. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,150 Lt./m², previa applicazione di una mano di FISSATIVO UNIVERSALE della SPIVER S.r.l., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it