

Superbianco il Classico



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura murale lavabile per interni ed esterni di buona copertura, idrorepellenza e punto di bianco, grande facilità applicativa con effetto antigoccia a rullo. E' applicabile su tutti i tipi di supporti quali: gesso, cartongesso, intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione)

2. COMPOSIZIONE

Biossido di titanio, copolimeri poliacetovinilici in emulsione, carbonati cristallini ed amorfi altamente selezionati, speciali filler rinforzanti, additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o croma.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO (in ragione dello spessore da rasare) ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4ore e applicare due mani di idropittura SUPERBIANCO opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,500 Kg./Lt. +/-0,5%

ASPETTO FILM: SUPEROPACO Gloss < 5 a 85°

COLORE: bianco

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

VISCOSITA' : aspetto tixotropico

RESA : 7-8 m²/Lt. (a due mani)

DILUIZIONE: 40-50% con acqua per applicazione a pennello e rullo 60% per applicazione a spruzzo

CONFEZIONE: contenitori da 4 Lt - 14 Lt;

ESSICCAZIONE: al tatto 30' , in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):

• Classificazione: Resistenza al lavaggio

• Colpi di spazzola: Da < 5000 a ≥ 1000

RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300): Resistenza: Classe2

HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura a base di copolimeri poliacetovinilici in emulsione del tipo SUPERBIANCO della SPIVER S.r.l. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,150 Lt./m², previa applicazione di una mano di FISSATIVO UNIVERSALE della SPIVER S.r.l., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Superbianco il Classico SP 010. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti